

SCHEDA TECNICA

Codice	AP043
Descrizione	PANNI IN MICROFIBRA "PU ACTIVE"



Caratteristiche	Panno in microfibra ad alte prestazioni, compatto e resistente, sviluppato per la pulizia professionale di grandi superfici. La particolare trama 3D a rilievo e la tecnologia Fibre Poliattive® conferiscono al panno un eccellente potere assorbente, sgrassante e disincrostante, garantendo inoltre un'ottima scorrevolezza durante l'utilizzo. Il formato XXL lo rende particolarmente indicato per le superfici delicate tra cui l'acciaio inox e per le superfici microporose, vetri e finestre, metalli, pavimenti e grandi superfici. Non lascia pelucchi o residui e lascia la superficie completamente asciutta.
Tipologia	Microfibra tessile trattata con PU
Composizione	La struttura è composta per il 70% da microfibra e per il 30% da poliuretano, con il 50% delle fibre provenienti da materiale riciclato.
Dtex (finezza della fibra)	0,153 ±10%
Misure	55 × 40 cm ±5%
Peso	295 g/m² ±10%
Colori	
Imballo	50 pz
Assorbimento	350% ±10%

Ultimo aggiornamento: 26.08.2026

Resistenza a lavaggi	500 cicli a 90 °C
Modalità di uso	Utilizzare il panno umido e ben strizzato, con o senza detergente. Il panno assorbe fino a 225 ml di soluzione e, dopo lo strizzaggio, ne trattiene circa 115 ml.
Dosaggio e impregnazione	Un panno assorbe circa 225 ml di soluzione e ne trattiene circa 115 ml dopo lo strizzaggio. Tempo di assorbimento: circa 5 secondi.



Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno uno scopo informativo e si basano su dati forniti dai produttori e sono da considerarsi accurate al momento della pubblicazione. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto rispetto allo specifico impiego previsto. Wirfly declina ogni responsabilità per usi impropri o non conformi alle istruzioni fornite. La presente dichiarazione resta valida fino a eventuali modifiche nella composizione o nel processo produttivo del prodotto, che ne possano influenzare la conformità.

Ultimo aggiornamento: 26.08.2026



Ultimo aggiornamento: 26.08.2026